115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 11АК 1П

ТУ 22.23.19-001-40658904-2022

Фасадная акриловая пропитка.

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная специальная акриловая пропитка глубокого проникновения на органической основе.

Предназначена для укрепления и обеспыливания слабых, пористых и сильно впитывающих минеральных поверхностей (как новых, так и ранее эксплуатирующихся). Применяется перед грунтованием и покраской фасадными акриловыми материалами.

Образует адгезионный слой, выравнивает тянущую способность подложки, продлевает период службы окрасочной системы в целом. Может наноситься при отрицательных температурах. Применяется внутри и снаружи помещений.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Пропитку глубокого проникновения используют при проведении наружных и внутренних работ:

- Для упрочнения бетонных цоколей, фасадов, стен и потолков;
- Для обработки каменных, кирпичных, гипсовых поверхностей;
- Для реставрации ограждений, заборов и прочих железобетонных конструкций.

Может применяться при отрицательных температурах от –15°С, что позволяет проводить работы круглый год в различных климатических условиях.

Вместе с однокомпонентной акриловой пропиткой глубокого проникновения рекомендуется применять акриловые фасадные материалы Политакс.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 18 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Температура воздуха и поверхности: от –15°С до +30°С.

Температура материала: от +10°С до +25°С.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

Поверхность фасада: должна быть сухой, чистой, при отрицательных температурах не обледенелой.

115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

Подготовка поверхности:	Поверхность фасада должна быть очищена от грязи и пыли, старой, не плотно держащейся краски, пластиковыми щетками или аппаратом высокого давления, просушенной, не обледенелой.
Подготовка материала:	Тщательно перемешать до однородного состояния. При нанесении кистями и валиками разбавление не требуется. При нанесении распылением возможно при необходимости разбавление растворителями Политакс-Р, ксилол, толуол до рабочей вязкости. Оптимально, для перемешивания, использовать двухвенчиковый миксер.
Способ нанесения:	Среднешёрстные полиамидные валики (ворс 12-16 мм), кисти (стойкие к растворителям), безвоздушное или воздушное распыление. Наносится в 1–2 слоя. Послойная сушка: 8–10 часов при температуре +20°С.
Теоретический расход на один слой:	80–100 г/м^2
Рекомендуемое количество слоёв:	1–2 Реальный расход и количество слоев зависит от впитывающих способностей основания, степени шероховатости поверхности и метода нанесения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:	Грунт Политакс 11АК 1П транспортируют всеми видами транспорта при температуре от –30°С до +30°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков. В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от –30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.
ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:	Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

115404, г. Москва,
ул. 6-ая Радиальная, 15с6,
8 (800) 505-69-03,
zakaz@politaks.ru

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа материала	Акриловая смола.
Массовая доля нелетучих веществ, %:	Не менее 10
Условная вязкость по ВЗ-246 (Ø 4 мм), сек:	Не менее 15.
Плотность материала, г/см3	0,78-0,81
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 1 (при t (20,0±0,5)°С).
Стойкость к статическому воздействию воды, ч:	Не менее 24-х (при t (20,0±2)°С).