115404, г. Москва,
ул. 6-ая Радиальная, 15с6,
8 (800) 505-69-03,
zakaz@politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 11ВН 1Г **ТУ 22.23.19-001-40658904-2022**

Фасадная грунтовка винил-акриловая.

ОПИСАНИЕ:

Однокомпонентная винил-акриловая грунтовка для фасадов. Применяется внутри и снаружи помещений. Содержит большое количество связующего вещества, что позволяет создать защитную пленку на поверхности перед нанесением финишного покрытия. Грунтовка способствует снижению расхода и лучшему сцеплению фасадной краски.

Грунт образует на поверхности защитную пленку, предотвращает впитывание краски в основание, увеличивает срок службы фасадной краски, улучшает ее сцепление и значительно увеличивает атмосферостойкость и водонепроницаемость поверхности. Грунтовка способствует закреплению осыпающейся и рыхлой поверхности, увеличивает адгезию основания.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применение грунта при подготовке поверхности фасада перед окраской дает ряд преимуществ в дальнейшей эксплуатации и проведении работ. Использование грунта значительно сокращает расход краски, так как содержит большое количество пленкообразователя и эффективно закупоривает пористую поверхность фасада. Улучшает сцепление финишного покрытия и таким образом сокращает стоимость отделочных работ.

Фасадный грунт может применяться при отрицательных температурах от –15°С, что позволяет проводить работы круглый год в различных климатических условиях.

Для финишной отделки применяются краски на органической основе.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 18 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Температура воздуха и поверхности: от –20°С до +35°С.

Температура материала: от +10°С до +25°С.

Относительная влажность воздуха: не более 80%.

Поверхность фасада: должна быть сухой, чистой, при отрицательных температурах не обледенелой.

115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

Подготовка поверхности:

Поверхность фасада должна быть очищена от грязи и пыли, старой, не плотно держащейся краски, пластиковыми щетками или аппаратом высокого давления, просушенной, не обледенелой.

Подготовка материала:

Тщательно перемешать до однородного состояния, при необходимости разбавить растворителями Политакс-Р, ксилол, толуол до рабочей вязкости. Оптимально, для перемешивания, использовать двухвенчиковый миксер.

Способ нанесения:

Среднешёрстные полиамидные валики (ворс 12-16 мм), кисти (стойкие к растворителям), безвоздушное или воздушное распыление.

Наносится в 1–2 слоя.

Послойная сушка: 8–10 часов при температуре +20°С.

Теоретический расход на один слой:

200–250 г/м^2

Рекомендуемое количество слоёв:

2–3

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ:

Грунт Политакс 11ВН 1Г транспортируют всеми видами транспорта при температуре от –35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от –35°С до +35°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа материала	Акриловая смола.
Массовая доля нелетучих веществ, %:	30–40
Условная вязкость по ВЗ-246 (Ø 4 мм), сек:	Не менее 20–40.
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 10-ти (при t (20,0±0,5)°С).
Стойкость к статическому воздействию воды, ч:	Не менее 24-х (при t (20,0±2)°С).