115404, г. Москва,
ул. 6-ая Радиальная, 15с6,
8 (800) 505-69-03,
zakaz@politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 88EP 2S/75 **ТУ 22.23.19-001-40658904-2022**

Быстросохнущая двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с высоким сухим остатком и возможностью нанесения при низких температурах.

ОПИСАНИЕ:

Материал двухупаковочный. Антикоррозионная быстросохнущая эпоксидная грунтовка с высоким содержанием основного вещества.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Для окраски поверхностей эксплуатирующихся в условиях воздействия атмосферы. Обеспечивает длительные (свыше 15-ти лет) защитные свойства комплексного покрытия.

ФАСОВКА:

Металлическая тара: 22 кг + 3 кг

Комплект: 25 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения:

Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от –5°С до +30°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Рекомендуемая температура компонентов перед применением +17°С ± 3°С.

Подготовка поверхности:

Металлическая поверхность предварительно должна быть очищена абразивоструйным способом до степени Sa 2½ по ISO 8501-1, обеспечив при этом шероховатость поверхности не менее 30 мкм. После абразивоструйной обработки поверхность обеспыливается и обезжиривается.

Подготовка материала:

Перед применением основа грунтовки и отвердитель тщательно по отдельности перемешиваются, затем смешиваются и далее перемешиваются в течение 3-5 мин. После смешивания компонентов материал должен быть использован строго в соответствии со сроком жизнеспособности.

Способ нанесения:

Безвоздушное распыление, для небольших участков – кисть, валик.

Теоретический расход на один слой сухой пленки 100 мкм:	**УБР** 180–250 г/м^2

115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

Рекомендуемая толщина одного слоя:

УБР
80–100 мкм

Рекомендуемое количество слоёв:

УБР	**Кисть, валик**
1	1

Разбавитель:

Для разбавления материалов при нанесении кистью или валиком допускается применение растворителей (Ксилол, Ацетон, Р-4, Р-4А, 646) не более 8% от массы материала. Использование уайт-спирита и сольвента не допускается.

Очистка инструментов:

Ксилол, ацетон, Р-4, Р-4А, 646.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунтовка Политакс 88ЕР 2S/75 транспортируют всеми видами транспорта при температуре от –35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от –30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид и цвет покрытия:	Однородное, глянцевое.		
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	85±2		
Время высыхания на отлип, ч:	Не более 1,5 при t (+20,0±2)°С.		
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 2,5 при t (+20,0±2)°С.		
Жизнеспособность после смешивания с отвердителем:	**+10°С** Не менее 90 минут	**+20°С** Не менее 60 минут	**+30°С** Не менее 40 минут