115404, г. Москва, ул. 6-ая Радиальная, 15с6, 8 (800) 505-69-03, zakaz@politaks.ru

politaks.ru

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: Политакс 88PU 1GS **ТУ 22.23.19-001-40658904-2022**

Химически стойкий грунт для металла.

ОПИСАНИЕ: Материал одноупаковочный. Химически стойкий полиуретановый грунт. Отверждается влагой воздуха.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: Для предварительного грунтования металлических поверхностей в т. ч. с плотной ржавчиной.

ФАСОВКА: Металлическая тара: 20 кг

ПРИМЕНЕНИЕ:

Условия нанесения: Окрасочные работы производятся при температуре окружающего воздуха от –30°С до +25°С и относительной влажности воздуха не выше 80%.

Температура материала: от +10°С до +25°С.

Подготовка поверхности: Металлическая поверхность должна быть полностью очищена от загрязнений, рыхлой ржавчины, обеспылена и обезжирена.

Подготовка материала: Материал готов к применению.

Способ нанесения: Кисть валик, пневматическое распыление.

Теоретический расход на один слой: 60–80 г/м^2

Рекомендуемое количество слоев: 1 (2)

Разбавитель: Не требуется.

Очистка инструментов: Р-4, Р-4А, ксилол, толуол, сольвент.

Нанесение следующих покрытий: **Перед началом эксплуатации окрашенное изделие выдерживают при температуре:**

+20°С	**+10°С**	**+5°С**
Через 12–24 ч.	Через 18–30 ч.	Через 24–48 ч.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и

пищеварения. При попадании материала на кожу промыть её теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Грунт Политакс 88PU 1GS транспортируют всеми видами транспорта при температуре от –35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре от –35°С до +35°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев с даты изготовления.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид и цвет покрытия:	Однородное, глянцевое, янтарного цвета.
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %:	Не менее 25.
Время высыхания до степени 3, ч:	Не более 12-ти при t (+20±2)°С.